






## Ultracolor Plus



Эластичный быстросхватывающийся и быстросохнущий, невывцветающий шовный наполнитель для швов шириной от 2 до 20 мм с гидрофобным эффектом DropEffect® (эффект капли) и антигрибковым барьером BioBlock®

### Область применения:

Заполнение швов внутри и вне помещений в полах и керамической облицовке любого типа (одинарного и двойного обжига, клинкер, эмалированный фаянс и пр.), кафеля, камня (натуральный камень, мрамор, гранит, агломераты и пр.), стекломозаики и мраморной мозаики. Гарантирует совершенную равномерность цвета, не дает высаливания на поверхности, быстро сохнет и, следовательно, обеспечивает быструю нанесение на полы и облицовку. Идеален для заполнения швов на фасадах, балконах, террасах, в бассейнах, санузлах и кухнях; особо удобен для шпатлевки полов в супермаркетах, автотрилах, ресторанах, аэропортах и других местах общественного пользования.

### Технические данные:

СРОК ХРАНЕНИЯ ЗАМЕСА: 20-25 минут  
 СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ: 25-27 весовых частей воды на 100 частей Ultracolor в зависимости от цвета  
 ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ: допускается хождение приблизительно через 3 часа. Ванны и бассейны могут наполняться водой через 48 часов после шпательки  
 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ: 24 часа  
 ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 26 цветов  
 НАНЕСЕНИЕ: шпателем «Мапеи» или скребком  
 ОТДЕЛКА: фирменной губкой «Мапеи» или тампоном «Скотч-Брайт»  
 СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев

### Упаковка:

мешки 25 кг, коробки 4x5 кг и 9x1 кг в зависимости от цвета

## Keracolor FF/GG



Шовный наполнитель на цементной основе для внутренних и наружных работ при укладке на пол и стены камня, стекломозаики и мрамора. Легко наносится и заглаживается. Для швов шириной до 6 мм (FF); и от 4 до 15 мм (GG)

### Область применения:

Гладкое и плотное заполнение швов внутри и вне помещений в полах и керамической облицовке любого типа (одинарного и двойного обжига, клинкер, эмалированный фаянс и пр.), кафеля, камня (натуральный камень, мрамор, гранит, агломераты и пр.), стекломозаики и мраморной мозаики, прост в употреблении и отделке. Особенно удобен для заделывания швов в бассейнах, санузлах, кухнях и других полах, когда требуется особо гладкая и блестящая поверхность.  
**Keracolor** в сочетании с **Fugolastic** улучшает свои свойства, обеспечивает высокую прочность и в тяжелых условиях эксплуатации.


### Технические данные:

СРОК ХРАНЕНИЯ ЗАМЕСА: около 2 часов  
 СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ: 22-27 весовых частей воды на 100 частей **Keracolor**  
 ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ: допускается хождение приблизительно через 24 часа. Ванны и бассейны могут наполняться водой через 7-10 дней после шпательки  
 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ: 15 дней  
 ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 8 цветов  
 НАНЕСЕНИЕ: фирменным шпателем «Мапеи» или скребком  
 ОТДЕЛКА: фирменной губкой «Мапеи» или тампоном «Скотч-Брайт»  
 СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев

### Упаковка:

мешки 25-22 кг и коробки 4x5 кг в зависимости от цвета

## Kerapoxy



Эпоксидный кислотостойкий двухкомпонентный клеящий строительный состав для заполнения швов между керамическими плитками от 3 мм. Имеется в цветовой гамме из 26 цветов.

### Область применения:

Кислотостойкое заполнение швов внутри и вне помещений в полах и облицовки из керамической плитки и натурального камня. Особенно удобен для заполнения швов плитки в пищевой промышленности, бассейнах курортных учреждений, резервуарах для агрессивных жидкостей, рабочих столов на кухне, в больницах, супермаркетах и других средах, где требуется идеальная гигиеничность и стойкость к большому числу агрессивных химических агентов. Для шпательки больших поверхностей на полу, рекомендуется использовать **Kerapoxy P**.

### Технические данные:

СРОК ХРАНЕНИЯ ЗАМЕСА: 45 минут  
 СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ: 9 частей компонента В на 1 часть компонента В РАСШИВКА ШВОВ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ: состав Kerapoxy не боится поднимающейся снизу влаги, однако в момент шпательки, швы не должны смачиваться водой  
 ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ (в качестве клея): 30 минут  
 ВРЕМЯ ИСПРАВЛЕНИЯ (в качестве клея): 60 минут  
 ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ: допускается хождение прибл. через 24 часа; шпательные поверхности могут быть подвергнуты действию агрессивных химических агентов прибл. через 4 дня  
 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ: через 15 дней  
 ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 26 цветов  
 НАЛОЖЕНИЕ: резиновый шпатель «Мапеи»  
 ОТДЕЛКА: тампон из «Скотч Брайта» или губка «Мапеи»  
 СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца

### Упаковка:

блоки по 10-5 кг и коробки 12x2 кг

## Mapesil AC



Силиконовый клей-герметик с ретикуляцией на уксусной основе, стойкий к плесени, изготовленный без использования растворителей, имеется в цветовой гамме из 26 цветов и в прозрачном виде.

### Область применения:

Заполнение расширительных швов для полов со сдвигом ±20% от исходного размера в полах и керамической облицовке внутри и снаружи помещений для бассейнов, ванн и душевых. **Mapesil AC** может также применяться для формирования высоко эластичных уплотнений между различными элементами в строительстве, машиностроении, судостроении, автомобилестроении и пр.  
**Прим.:** **Mapesil AC** прекрасно прилегает к стеклу, керамике и анодированному алюминию. После предварительной обработки составом **Primer FD** достигается хорошая адгезия к бетону, дереву, металлу, окрашенным поверхностям, пластмассам, резине и пр.

### Технические данные:

ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРКИ: 10 минут  
 МАКСИМАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ: ±20%.  
 СКОРОСТЬ ВУЛКАНИЗАЦИИ: 4 мм в сутки; 10 мм за 7 суток  
 ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 26 цветов  
 НАНЕСЕНИЕ: пистолетом.  
 СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца

### Упаковка:

тюбики по 310 мл.

### Ultracolor Plus Keracolor FF/GG

Вид плитки	размер плитки, см	ширина шва, мм	расход, кг/м²
стеклянная мозаика	2x2	1	0,7
стеклянная мозаика	2,5x2,5	2	1,1
фаянс, керамика	10x10	2	0,4
плитка для стен и полов	7,5x15	2	0,4
плитка для стен и полов	10x20	2	0,3
плитка для стен и полов	15x15	3	0,4
керамический камень	20x20	3	0,4

Инструмент: резиновая терка «Мапеи», мягкая

### Ultracolor Plus Keracolor FF/GG

Вид плитки	размер плитки, см	ширина шва, мм	расход, кг/м²
напольная плитка	10x20	4	0,9
фасадная плитка	12x24	8	1,9
напольная плитка	20x20	6	0,9
напольная плитка	20x30	6	0,8
напольная плитка	30x30	6	0,6
котто	15x30	6	2,3
котто	33x33	10	2,3

Инструмент: резиновая терка «Мапеи», мягкая

### Kerapoxy

Вид плитки	размер плитки, см	ширина шва, мм	расход, кг/м²
керамический камень	7,5x15	4	0,9
фасадная плитка	12x24	8	1,9
керамический гранит	10x20	6	1,2
керамический гранит	15x22	6	0,9
керамический гранит	30x30	6	0,6


Инструмент: резиновая терка «Мапеи», жесткая

### Расчет расхода:

$$\frac{A+B}{A+B} \cdot C \cdot D \cdot K = \text{Kg/m}^2$$

A – длина  
 B – ширина  
 C – толщина  
 D – ширина шва  
 K – объемный вес

Объемный вес (K):  
 Ultracolor Plus — 1,5  
 Keracolor FF (мелкий) — 1,5  
 Keracolor GG (крупный) — 1,6  
 Kerapoxy — 1,6  
 Kerapoxy SP — 2,2



# ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ И ГЕРМЕТИКИ

